

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

ПОЛИУРЕТАНЫ

230-0071/5

CEOFOND

Тип материала	Полиуретановый прозрачный силер
Область применения	Наносится распылением или лаконоливом на шпон и массив; особенно подходит для дверей кухонных шкафов
Характеристика	Хорошая прозрачность и укривистость, легко шлифуется, быстро сохнет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Связующее	алкидные смолы	
Пигмент, наполнитель	шлифовальные добавки	
Растворитель	Сложные эфиры, кетоны, ароматические углеводороды	
Вязкость	34-40	s Ford Cup 4 at 20°C
Плотность	0,98 (± 0,03)	kg/l
Глянец		Gardner 60°
Точка вспышки	< 21°C	Метод: закрытый тигель
Сухой остаток	45 (± 1)	% весовых
Срок хранения	12 мес. При	30°C max
Рабочая температура	>15°C	ЛКМ, изделие, воздух

МЕТОД НАНЕСЕНИЯ

ручное распыление, автоматическое распыление, лаконолив

	ручное распыление		автоматическое распыление		лаконолив				
		% весовых	% объемны		% весовых	% объемны			
Отвердитель	811-01	50	50	811-01	50	50	811-01	50	50
Фотоинициатор									
Катализатор									
Ускоритель									
Добавка									
Разбавитель	922-05	20-30		922-05	30-40		923-01	00-10	
Инициатор									
Жизнеспособность	3-4 h		4-5 h		2-3 h				
Вязкость смеси	14-16 s		13-15 s		18-25 s				

ВРЕМЯ СУШКИ

	20°C	50°C		г/м ²
Сухой для штабелирования	3-4 h	60-70 min		140-180
Сухой для шлифования	3-4 h	60-70 min		

Внимание:

Альтернативный отвердитель 811-63 (быстрее сушка) та же пропорция.

Данная информация носит рекомендательный характер. Перед использованием, потребитель должен сам произвести испытания данного материала на производстве.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Дата: 07/2006